



## 1号白乳胶

### 产品介绍

**哥俩好® 牌 1号白乳胶**是以聚醋酸乙烯酯为主体的无毒环保型水基胶粘剂，具有优良的耐水性、耐酸性、抗冻融性以及较高的粘接强度，胶膜透明，且具有较好的韧性和耐久性，不污染被粘接物。本品无毒环保，符合ROHS标准的要求。

### 产品用途

广泛应用于木材、纸张、织物的粘接以及作批墙添加剂。如：墙面、地面、建筑装修、美术装潢等领域的木一木、纸一纸、木一纸之间的粘接，地板、木器制品、铅笔的加工安装，书本的无线装订，纤维物品等多孔性材料的粘接。

### 产品性能

- 外观:乳白色，无粗颗粒和异物;
- pH 值: 3-7;
- 残存VAC: = 0.5%;
- 压缩剪切强度(桦木 / 桦木 ) · 干强度: = 8.0MPa
- 最低成膜温度 : = 2
- 不挥发物含量 : = 26.0%;
- 粘度 (25 ) : = 10.0pa·s;
- 湿强度 : = 3.0MPa

### 使用方法

- 将需要粘接的物品去油脂污物，打毛、自然晾干；
- 将白乳胶搅拌均匀后，薄薄涂于粘接物一面或两面（要求基材含水小于12%）。用一定的压力挤紧粘接，加压1.5小时以上，卸压后应陈放一段时间。
- 本产品用于大尺寸板材贴合时，建议单面涂胶 $200-280\text{g}/\text{m}^2$ ，双面涂胶效果更佳，涂胶后的板材尽量在15-20分钟内加压粘合；然后施加 $8-10\text{kg}/\text{m}^2$ 压力，保持4-8小时；卸压后应养生24小时以上。
- 施工使用环境温度必须在10 以上，粘合后的产品完全固化前应在10 以上条件下养生。

### 包装规格

- 塑料桶包装: 1kg, 4kg, 10kg, 15kg, 17kg, 20kg, 50kg

### 储存条件

- 使用过程中应随时盖严桶盖，以防胶液结皮，造成浪费。
- 常温条件下保质期为一年，超过保质期，如胶液未变质，则仍可使用。
- 储存运输温度为 $5\sim 40$ ，若乳胶轻微受冻，应放在 $30\sim 40$  暖房内充分缓解，并搅拌均匀，则不影响用。
- 若长时间严重受冻，则不能缓解，会出现结块、分层甚至破乳，则不能继续使用。

### 注意事项

- 本产品切勿入口，不得让儿童接触，若胶液误入眼中或接触皮肤，应立即用大量清水冲洗并及时就医。

### 敬告用户

- 以上所有数据及信息是基于我们的测试结果，用户在使用前必须针对所期望的用途确定产品的适用性。建议先小批量测试符合您的用途及工艺后，再批量使用。